

## LATEX MATE PROFESIONAL



### DESCRIPCION

El LATEX MATE PROFESIONAL MAJESTAD es una pintura de acabado mate fabricado con resina 100% acrílica modificada, aditivos biocidas y antihongos biodegradables, para ser aplicado como capa de acabado para interiores y exteriores. Cuenta con una gran variedad de colores, sin utilizar plomo y cromo como pigmentos.

Por su bajo contenido de VOC, cumple con las normativas GS-11 GREEN SEAL – Standard for Paints, Coatings, Stains and Sealers.

### USOS

El LATEX MATE PROFESIONAL MAJESTAD como parte del Sistema de Pinturas MAJESTAD, se utiliza como pintura de acabado en todo tipo de superficies imprimadas, empastadas y selladas: cementicias (tarrajeos, placas de concreto), en muros de ladrillo de arcilla, ladrillos de concreto y

ladrillos de silico calcáreo (blancos), placas de drywall y fibrocemento; paredes envejecidas, brindando mayor protección al sistema de pinturas haciéndolas durables a través del tiempo.

### VENTAJAS

- Buen poder Cubriente en húmedo y seco.
- Buena resistencia al desmanche.
- Buena nivelación.
- Rendimiento superior a los de su categoría.
- Colores firmes.
- No salpica.
- Por su composición es un producto eco amigable, libre de plomo, bajo VOC, minimizando el daño al medioambiente; además por su bajo olor, no irrita los ojos y la garganta, no produce alergias, cuidando la salud de los aplicadores.

### PROPIEDADES FISICAS

Aspecto	Líquido fluido
Color	Según Cartilla de Colores
Acabado	Mate
Componentes	1
Inducción	No requiere
Relación de Mezcla	No aplicable
Potlife	Indefinido
Volumen de Sólidos (%)	31 +/- 2 %
Secado Tacto	10 - 20 min (23 °C)
Repintado mínimo	2 horas (23°C)
N° de Capas	2
Diluyente	Agua
VOC	< 30 g/l

## PREPARACION DE SUPERFICIE

Cementicias	Ladrillos	Construcción Seca	Con Pintura antigua	Otras Superficies
Placas de Concreto Muros de Concreto Losas aligeradas Tarrajeo	Ladrillos de Concreto Ladrillos blancos Silico Calcareos	Drywall Superboard	Paredes resanadas	Consultar con nuestro Departamento Técnico de SOPRIN SAC.
Superficies previamente imprimadas, empastadas y selladas, debe limpiarse manualmente, eliminando el polvo con una escoba o trapo.				
Es importante verificar visualmente si la superficie imprimada, empastada y sellada presenta humedad, aplicar cualquier producto sobre una superficie húmeda, aparecerán hongos y eflorescencia (salitre). Para cualquier consulta al respecto sobre este punto, comunicarse con el departamento técnico de SOPRIN SAC.				

## APLICACION

Cementicias	Ladrillos	Construcción Seca	Con Pintura antigua	Otras Superficies
Placas de Concreto Muros de Concreto Losas aligeradas Tarrajeo	Ladrillos de Concreto Ladrillos blancos Silico Calcareos	Drywall Superboard	Paredes resanadas	Consultar con nuestro Departamento Técnico de SOPRIN SAC.
<b>Condiciones Ambientales:</b> % Humedad Relativa < 80% y T ° ambiente < 40 ° C.				
Las condiciones ambientales deben ser tomadas en cuenta para toda aplicación de recubrimientos, el aplicar bajo condiciones ambientales no aptas, puede traer consecuencias de falla de desprendimiento, un acabado diferente al esperado, humedad, salitre y aparición de hongos.				
<b>Herramientas:</b> Brocha (para recortes). Rodillos antigotas y/o microfibras (para paños). Equipo Airless 1500 – 2000 psi, boquilla 0.015” – 0.021”.				
Antes de aplicar el LATEX MATE PROFESIONAL MAJESTAD, humecte el rodillo Con agua, posteriormente dosifique el rodillo con el producto diluido, asegurándose que la totalidad del área quede cubierta de manera homogénea, para los filos use una brocha.				
<b>Dilución:</b> Máximo 1 Litro por envase de 4 litros de Pintura, se recomienda realizar una dilución previa.				
<b>Rendimiento:</b> 48 m <sup>2</sup> / 4 litros. 192 m <sup>2</sup> / 16 litros. El rendimiento de la pintura dependerá del tipo y estado de la superficie, del espesor de la película (capa), las condiciones ambientales y del tipo de herramienta y la forma de aplicación.				

Si se desea limpiar la superficie pintada con el LATEX MATE PROFESIONAL MAJESTAD, espere al menos 15 días de curado y realizar dicha limpieza con un trapo humectado con agua y jabón, realizando ligera presión.	
---	--

## LIMPIEZA

Todas las herramientas, máquinas y envases deben limpiarse con agua, y en lo posible, realizar dicha limpieza de manera inmediata para que sea más fácil la remoción del producto.

Los residuos de producto y de las mezclas NO desecharlos a la red de alcantarillado (desagüe), disponer de contenedores especiales para su posterior tratamiento como residuo especial. Para más información sobre el tratamiento de los residuos, consultar con nuestra Hoja de Seguridad (MSDS).

## ALMACENAMIENTO

El producto tiene una duración de 1 año desde la fecha de fabricación del producto (ver etiqueta).

Se recomienda almacenar en un lugar cerrado y bajo techo, que esté ventilado y no le dé directamente la luz del sol, así como no colocarlo directamente en el piso. Las condiciones ambientales sugeridas para el almacenamiento son las siguientes:

Temperatura: 5 °C – 25 °C.

Humedad: Menor a 50%.

El almacenamiento de este producto fuera de esos rangos hará que la durabilidad del producto sea menor.

Una vez abierta el envase del LATEX MATE PROFESIONAL MAJESTAD, se recomienda utilizar en su totalidad, si no se consumiera todo, tratar de cerrar el envase. En este caso, no se puede determinar cuánto puede durar el producto, para más información consultar con el Departamento Técnico de SOPRIN SAC.

## PRESENTACIONES

Envase de 4 litros.

Balde de 16 litros.

## EQUIPO DE PROTECCION

Es necesario para la aplicación de los productos deba utilizarse los equipos de protección personal (EPP), tales como Casco, Lentes, guantes, mameluco (overol), botas con punta de acero.

## RESPONSABILIDADES

La presente hoja técnica ha sido desarrollada en base a los ensayos realizados por el laboratorio y el área técnica de la empresa SOPRIN SAC, garantizando la performance y durabilidad del producto aplicado. De no seguir o cambiar las indicaciones, recomendaciones, o utilizar los productos para otros fines que no han sido descritos en el presente documento, será netamente responsabilidad de los usuarios. Cualquier duda o consulta que no esté descrita en este documento, por favor comunicarse con el Área Técnica de SOPRIN SAC.