

SELLADOR MAJESTAD



mejorando la adherencia y el rendimiento de la pintura de acabado y que perduren a través del tiempo.

Además, se utiliza para preparar EMPASTE GRUESO y SOLAQUEO, y para mejorar la trabajabilidad en el EMPASTE FINO.

VENTAJAS

- Sella poros de las superficies empastadas.
- Sella poros de pinturas envejecidas.
- Fija superficies.
- Maximiza el rendimiento de la pintura.
- Mejora la aplicación de los empastes.
- Mejora las propiedades estéticas de la pintura.
- Por su composición es un producto eco amigable, libre de plomo, bajo VOC minimizando el daño al medioambiente; además por su bajo olor, no irrita los ojos y la garganta, no produce alergias, cuidando la salud de los aplicadores.

DESCRIPCION

El SELLADOR MAJESTAD es un producto líquido transparente (no pigmentado), elaborado con resina vinil acrílica, que sirve para sellar y fijar superficies en ambientes interiores y exteriores, mejorando la adherencia y el rendimiento de la pintura de acabado.

USOS

El SELLADOR MAJESTAD como parte del Sistema de Pinturas MAJESTAD, se utiliza para sellar todo tipo de superficies imprimadas y/o empastadas: cementicias (tarrajeos, placas de concreto), en muros de ladrillo de arcilla, ladrillos de concreto y ladrillos de silico calcareo (blancos), placas de drywall y fibrocemento; paredes envejecidas,

PROPIEDADES FISICAS

Aspecto	Líquido fluido
Color	Incoloro
Acabado	Satinado
Componentes	1
Inducción	No requiere
Relación de Mezcla	No aplicable
Potlife	Indefinido
Sólidos en Volumen (%)	6 +/- 2 %
Secado Tacto	30 min (23 °C)
Repintado mínimo	8 horas (23°C)
Diluyente	Agua
VOC	< 20 g/l

PREPARACION DE SUPERFICIE

Cementicias	Ladrillos	Construcción Seca	Con Pintura antigua	Otras Superficies
Placas de Concreto Muros de Concreto Losas aligeradas Tarrajeo	Ladrillos de Concreto Ladrillos blancos Silico Calcareos	Drywall Superboard	Paredes resanadas	Consultar con nuestro Departamento Técnico de SOPRIN SAC.
Superficies previamente imprimadas y/o empastadas, debe limpiarse manual y/o mecánicamente, se recomienda realizar con una lija al agua con un grano mínimo de N° 180. Dicho trabajo debe realizarse uniformizando toda la superficie, y el polvo generado por dicho trabajo debe ser eliminado con una escoba o trapo.				
Es importante verificar visualmente si la superficie imprimada y/o empastada presenta humedad, aplicar cualquier producto sobre una superficie húmeda, aparecerán hongos y eflorescencia (salitre). Para cualquier consulta al respecto sobre este punto, comunicarse con el departamento técnico de SOPRIN SAC.				

APLICACIÓN

SELLADO DE EMPASTE	EMPASTE FINO
Para sellar superficies empastadas lijadas.	Para mejorar el acabado de una superficie.
Condiciones Ambientales: % Humedad Relativa < 80% y T ° ambiente < 40 ° C	
Las condiciones ambientales deben ser tomadas en cuenta para toda aplicación de recubrimientos, el aplicar bajo condiciones ambientales no aptas, puede traer consecuencias de falla de desprendimiento, un acabado diferente al esperado, humedad, salitre y aparición de hongos.	
Dilución (1): 1 vol. de Sellador Majestad 1 a 2 vol. de Agua	Mezcla (2): 1 bolsa 25 Kg Temple. 1/8 gal Sellador Majestad.
Herramienta: Rodillo antigotas Brocha (recortes)	Herramienta: Plancha de empaste
Capas: 1	Capas: 2 - 3
Secado Tacto: 30 min	Secado Tacto: 40 min
Repintado: 8 horas	Repintado: 2 horas
Rendimiento: 40 – 50 m2 / 1 gal.	Rendimiento: 75 m2 por capa.

NOTA (1) - SELLADO: Antes de aplicar el SELLADOR MAJESTAD para sellar las superficies, humecte el rodillo de antigotas con agua, posteriormente dosifique el rodillo con el producto diluido, asegurándose que la totalidad del área quede cubierta de manera homogénea, para los filos use una brocha.

NOTA (2) - EMPASTE FINO: Se recomienda verificar la consistencia para incorporar el sellador como máximo hasta 1/8 de galón por bolsa de 25 Kg. Si se excede de esa cantidad, es probable que se tenga problemas de descuelgue del producto

durante la aplicación y de tener dificultad de lijar el empaste una vez seco.

Antes de aplicar el Empaste Fino (superficie imprimada y/o con empaste Grueso), limpie la zona, no debe haber impurezas, como polvo, grasa, etc.

Aplicar con una plancha de empastar. Esperar 3 horas el secado antes de una siguiente capa, siendo la aplicación de manera perpendicular a la capa anterior.

LIMPIEZA

Todas las herramientas, máquinas y envases deben limpiarse con agua, y en lo posible, realizar dicha limpieza de manera inmediata para que sea más fácil la remoción del producto.

Los residuos de producto y de las mezclas NO desecharlos a la red de alcantarillado (desagüe), disponer de contenedores especiales para su posterior tratamiento como residuo especial. Para más información sobre el tratamiento de los residuos, consultar con nuestra Hoja de Seguridad (MSDS).

ALMACENAMIENTO

El producto tiene una duración de 1 año desde la fecha de fabricación del producto (ver etiqueta).

Se recomienda almacenar en un lugar cerrado y bajo techo, que esté ventilado y no le dé directamente la luz del sol, así como no colocarlo directamente en el piso. Las condiciones ambientales sugeridas para el almacenamiento son las siguientes:

Temperatura: 5 °C – 25 °C.

Humedad: Menor a 50%.

El almacenamiento de este producto fuera de esos rangos hará que la durabilidad del producto sea menor.

Una vez abierta el envase del SELLADOR MAJESTAD, se recomienda utilizar en su totalidad, si no se consumiera todo, tratar de cerrar el envase.

En este caso, no se puede determinar cuánto puede durar el producto, para más información consultar con el Departamento Técnico de SOPRIN SAC.

PRESENTACIONES

Envase de 1 galón.

Balde de 5 galones.

Cilindro de 50 galones.

EQUIPO DE PROTECCION

Es necesario para la aplicación de los productos deba utilizarse los equipos de protección personal (EPP), tales como Casco, Lentes, guantes, mameluco (overol), botas con punta de acero.

RESPONSABILIDADES

La presente hoja técnica ha sido desarrollada en base a los ensayos realizados por el laboratorio y el área técnica de la empresa SOPRIN SAC, garantizando la performance y durabilidad del producto aplicado. De no seguir o cambiar las indicaciones, recomendaciones, o utilizar los productos para otros fines que no han sido descritos en el presente documento, será netamente responsabilidad de los usuarios. Cualquier duda o consulta que no esté descrita en este documento, por favor comunicarse con el Área Técnica de SOPRIN SAC.